- Um beste Resonanz des Lackes zu gewährleisten muss dieser dick mit breitem Pinsel (Flächenstreicher, Dachshaarpinsel) aufgetragen werden.
- Wenn durch hohe Außentemperaturen der Lack zähflüssig ist kann er mittels Verzögerer 262015 verdünnt werden.
- Generell ist die Verwendung von Verdünnung bzw. Verzögerer zu empfehlen.
- Den Lack in einer dünnen Schicht auftragen.
- Sollte man eine dicke Lackschicht wünschen, dann unbedingt Verzögerer verwenden.

Mischungsverhältnis Verzögerer zu Resonanzbodenlacke :
Bis zu 1:1 möglich. Als Regel gilt: Soviel Verzögerer zugeben, bis Pinselstrich nicht mehr sichtbar ist und ein guter Lackverlauf erzielt wird.

Frage / Antwort:
Verträglichkeit zu alten Lackschichten:
Unproblematisch

Lack härtet nur an der Oberfläche aus untere Schichten bleiben sulzig:
Der Lack wurde längere Zeit gelagert. Die Verdünnung im Lack verdunstet mit der Zeit. Dies sieht man an der Kunststoffverpackung, welche sich verzieht.
Lösung: Verdünnung bzw. Verzögerer benutzten

Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 – 3 Wochen:
Bei dickem Lackauftrag muss Verdünnung bzw. Verzögerer verwendet werden.

Bläschen-/Wellenbildung:
Grund: dickflüssiger Lack, dicker Lackauftrag
Ursachen: Lack ist schon länger gelagert und Lösungsmittel ist entwichen oder Auftrag ist von vorneherein zu dick
Lösung: Lack in dünneren Schichten auftragen und/oder stärker verdünnen.
Verdünnt werden kann 1. mit Spiritus (Alkohol Verdünnung, 262010) oder 2. mit Verzögerer (262015).
Ist im Raum wo der Lack verarbeitet eine hohe Luftfeuchtigkeit ist Lösungsvorschlag 2 anzuwenden, da im Gegensatz zu Alkohol der Verzögerer nicht hygroskopisch (wasseranziehend) ist.
Die Verwendung von Verzögerern ist allgemein zu empfehlen, da die offene Zeit des Lackes höher ist und er dadurch eine bessere Möglichkeit hat, gut zu verlaufen. Dies verhindert Wellenbildung, zum anderen können auch eventuell entstehende Bläschen durch die längere offene Zeit besser entweichen.

Alle Angaben und technischen Daten zum Zeitpunkt der Drucklegung 12/18 | Änderungen vorbehalten | Alle Preise freibleibend, netto ab Lager zuzüglich Mehrwertsteuer
Details and technical data valid at printing date 12/18 | Prices net, plus transport charges and VAT, subject to changes without notice.