Schellacke

Kurzinformation:

Art.Nr	Beschreibung	Anwendung:	Verdünnung
261520 **261521** **261530** **261531**	Rezeptur: Besteht aus 2 Teilen Rubin Schelllack. Ein Teil wachshaltig, zweiter nicht. Wachs für bessere Polierbarkeit.	Schellack-Politur muss mit Leinenballen aufgetragen werden Muss mindestens 1:1 verdünnt werden	**262010**
261540 **261541**	Petersburger Politurlack		
26.20.20	Schwabbel-, Poliergrund, für Schellackpolituren, 1 ltr.	Der Auftrag erfolgt mit einem Ballen, kann aber auch gestrichen oder geroll werden!	**262010**
262030	Polieröl		
262040	Polierspiritus		
262050	Bimsmehl	zum Porenfüllen	
262060	Schleifflüssigkeit	für Bimsmehl 262050 Schellack muss gut (mind. 48 Std.) ausgetrocknet sein. Erst dann wieder mit Schleifflüssigkeit weiterbearbeiten	
262070	Benzoe	Abziehpolitur	
VERARBEITUNGSHINWEIS			
• Schellack-Politur muss mit Leinenballen aufgetragen werden • Zum Streichen empfehlen wir „Petersburger Lack“ wenn grau wird: zu feucht o. falsche Verdünnung • Bei Reaktion mit Schellack prüfen ob Untergrund Schellack ist			

Schellacke

Short Information:

Art.No	Name 1	How to use:	Dilution
261520 **261521** **261530** **261531**	Shellack Polish, polish ready for use for shellack surfaces **Black pigment:** This shellac polish is meant to be applied in several steps/films. That is why the pigmentation is possible only in this dosage and it is also wanted like that. Only in this way the depth effect of shellac polish can be achieved.	has to be applied with polish bales. This polish is dissolved in a special dilution, polishing oil is not neccessary. For pre-painting: 262020 If necessary the underground has to be died in black for e.g. with Nigrosin 261562	**262010**
262020	Schwabbelgrund	for quick priming of shellack polish	**262010**
261540 **261541**	Petersburger Politurlack High gloss lacquer for corners, edges and cut parts which cannot be polished with shellack.	Rich apply with polishing bale or brush in a single pass.	**262010**
262060	Schleifflüssigkeit		