45.80.15 Hammerkopftränke, DBT 500

Dynamische -Brillant -Tränke für Klavier-und Flügelhammerköpfe DBT -500

- Ergibt einen angenehmen Ton

Verwendungsempfehlung:

Unverdünnt im Hammerkopfinneren zum Stützen für ein kräftiges Fortespiel oder nitroverdünnt im gesamten Filzbereich bei insgesamt zu weichem Filz.

Dosierungsempfehlung:

Anfangs bei einigen Probehämmern wenig auf den Scheitel geben. Höherverdünnt anfangen, Menge und Konzentration gegebenenfalls steigern. Ein Nachtränken ist möglich. Einwirkdauer: 1/2 Tag. Wenn Hämmer zu hart geworden sind, kann man Nachintonieren. Zu harte Hammerköpfe können mit Verdünnung nachbearbeitet werden.

500 ml	45.80.15

"Dope" for hammerheads – DBT 500

Makes an agreeable sound

Recommendation for use:

It can be used undiluted inside the hammer heads for firming up and for being able to play forte strongly or also thinned with nitro-cellulose combination all over the felt if it should be too soft.

Dosing recommendation:

At the beginning only some hammerheads on trial should be wetted on the strike point. Beginning should be much thinned, amount and concentration can be raised if necessary. It is also possible to soak later more. Dwell time: half a day. If the hammers became too hard, it is possible to voice afterwards. Strong spots in the head can be spread by using thinner.

Abreuvoir brilliant pour têtes marteaux – DBT 500

Produit un son agréable

Recommandation d'utilisation :

Usage non-dilué à l'intérieur des têtes marteaux en support ou pour jouer « Forte ». Il est aussi possible de l'utiliser dilué avec nc pour la totalité de feutre quand il est trop mou.

Recommandations de dosage :

Au début veuillez s.v.p. essayer par mettre seulement un peu sur la raie de quelques têtes. Au début il sera mieux de l'user très dilué. En cas échéant augmentez la quantité et concentration d'abreuvoir. Imbibition ultérieure est aussi possible. Duré réaction : demi-journée. Si les tètes sont devenues trop fort on peut re-intoné. Si vous avez des point trop forts dans les têtes ils peuvent aussi être re-travaillés avec diluant.

Tel. +49 (0) 95 60 - 98 12 0 Fax +49 (0) 95 60 - 17 34 www.pianoteile.com contact@jahn-pianoteile.de